



Agus Ofentechnik

Haftmörtel

Haftmörtel ist ein temperaturbelastbarer Universalmörtel für den klassischen und modernen Ofenbau. Durch seine sorgfältige Komposition und sein hydraulisch-keramisches Bindungssystem erreicht der Haftmörtel über alle Temperaturbereiche eine optimale Festigkeit und eine angenehm rasche Abbindung.

Der Haftmörtel ist für alle gängigen mineralischen Ofenbaumaterialien wie Keramik, Gußschamotte, Stein und Haferschamotte geeignet.

Eigenschaften

Der Haftmörtel lässt sich problemlos von 2 - 50 mm Schichtstärke verarbeiten. Ein Verklammern ist nur mehr bei statischer Belastung oder bei großen berlegern notwendig. Mit dem Haftmörtel lassen sich auch Kuppeln und Simse schnell und rationell fertigen. Die Verarbeitungszeit kann gegebenenfalls mit dem Verzögerer S40 verlängert werden.

Verarbeitung

Technische Daten beachten. Sauberes Gefäß und sauberes Wasser verwenden. Die zu verarbeiteten Materialien und Untergründe müssen trocken bis feucht und staubfrei sein. Vornässen ist nur bei sehr stark saugenden Materialien notwendig. Restnässe vom Naßschneiden stellt kein Problem dar, der Schneidfilm sollte aber abgewischt werden.

Jeweils nur die gewünschte Menge Wasser in der Maurerpfanne unter Zugabe von Haftmörtel gut durcharbeiten, bis eine plastische Masse entsteht. Größere Mengen in einem sauberen Kübel mit einem Rührwerk durcharbeiten.

A Haftmörtel egy hőálló, korszerű, gyorskötésű, szálerősített, univerzális ragasztóhabarcs klasszikus és modern kályha és kandallóépítéshez. Alkalmazható kályhacsempék panelezéséhez (egymáshoz ragasztásához), kályhacsempe javításra, samott lapok ragasztására lapjuknál vagy élüknél (pl. kályha vagy kandallóburkolat építés), kályha és kandalló hálórögzítő alapvakolatoként, stb. Gondosan összeállított összetételével és hidraulikus-keramikus kötésrendszerének köszönhetően nagyfokú szilárdságot és kényelmesen gyors kötést ér el a teljes hőmérsékleti tartományban. A ragasztóhabarcs minden szokásos ásványi kályha és kandallóépítő anyaggal használható, például kerámia, hőálló beton, kő és kályhás samott.

Jellemzők:

A Haftmörtel 2-50 mm rétegvastagságban vihető fel.

Kapcsolni csak rendkívül nagy statikus terhelés, vagy nagyméretű áthidalók esetén szükséges.

A ragasztóhabarcs segítségével gyorsan és hatékonyan előállíthatók a kupolák és boltívek. A feldolgozási idő opcionálisan megnyújtható az S40 kötéstételelletével.

Feldolgozás:

Olvassa át a technikai adatokat!

Használjon tiszta edényt és tiszta vizet.

A ragasztandó anyagok és alapfelületek legyenek szárazak vagy enyhén nedvesek, és pormentesek. Előnedvesítés csak nagyon nedvszívó anyagok esetén szükséges. A vizes vágásból származó felületi nedvesség nem jelent problémát. Ragasztás vagy hálózás előtt minden ragasztandó felületet alaposan portalanítson enyhén nedves, tiszta szivaccsal.

Töltse a kellő mennyiségű vizet egy tiszta kőműves serpenyőbe, adja hozzá a Haftmörtelt, majd alaposan dolgozza össze, amíg egy plasztikus masszát nem kap. Nagyobb mennyiséget vödörben, gépi keverővel is előállíthat

Először mindkét ragasztandó felületre hordjon fel egy vékony kontakt réteget, alaposan a pórusokba dolgozva, majd a gáztömör fuga eléréséhez vigyen fel egy nagyobb mennyiséget az egyik kontaktfelületre. Erősen nyomja össze a két felületet. A bekevert mennyiséget 15-20

Zuerst dünne Kontaktschichten herstellen und auf der anderen Klebestelle den Haftmörtel dachgiebelartig auftragen, um eine möglichst gasdichte Fuge zu erzeugen. Den Mörtel innerhalb von 15 - 20 Minuten verarbeiten.

Angehärteten Mörtel nicht nochmals aufrühren, sondern entsorgen. Warmes Wasser fördert die Abbindung.

Werkzeug nach Gebrauch sofort mit Wasser reinigen.

Gefahrenhinweise / Sicherheitshinweise / sonstige Gefahren

H 315, H 317, H 318, H: 335

P101, P102, P261+P304+P340, P280, P305+P351+P310, P302+P352, P501
sonstige Gefahren: keine

Technische Daten

Kömung: 0 - 2 mm

Temperatureinsatzbereich: < 1100 °C

Bindung: hydraulisch / keramisch

Wasserbedarf: 22 – 26 %

Verarbeitungstemperatur: > + 5 °C

Verbrauch: ca. 1,4 kg / m² / mm

Verarbeitungszeit: 15 – 25 Minuten

Abbindebeginn: ca. 15 Minuten

Lagerdauer: kühl und trocken 12 Monate

Hergestellt in Österreich

percen belül használja el. Ha a Haftmörtel a teljes bedolgozás előtt elkezd meghúzni, a bekevert tételt már ne használja tovább – ki kell azt dobni. Meleg keverőviz használata felgyorsítja a kötést.

Használat után haladéktalanul tisztítsa meg a szerszámokat tiszta vízzel.

Figyelmeztetések / óvintézkedések / egyéb veszélyek:

Figyelmeztetések:

H315: Bőrirritáló hatású. H317: Allergiás bőrreakciót válthat ki. H318: Súlyos szemkárosodást okoz. H335: Légúti irritációt okozhat.

Óvintézkedések:

P101: Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. P102: Gyermekektől elzárva tartandó. P261+P304+P340 Kerülje a por / füst / gáz / köd / gőzök / permet belélegzését. BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni. P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. P305+P351+P310 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.

P302+P352 HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel. P501 A tartalmat / csomagolást a nemzeti előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani.
egyéb veszélyek: nincs

Szavatosság:

A termék első használata előtt javasoljuk az alkalmazási kísérleteket.

Ajánlásaink a kísérletezésen és a gyakorlati tapasztalatokon alapulnak, de csak általános jellegűek, mivel nincs információnk a konkrét feladat jellegéről, az időjárási viszonyokról és felhasznált anyagokról. További fejlesztések miatt változtatások a műszaki tartalomban, valamint színelterések előfordulhatnak.

Technikai adatok:

Szemcseméret: 0 - 2 mm

Alkalmazási hőmérséklet: < 1100 °C

Kötés: hidraulikus / keramikus

Vízstűkséglet: 22 – 26 %

Bedolgozási hőmérséklet: > + 5 °C

Anyagszükséglet: kb. 1,4 kg / m² / mm

Bedolgozási idő: 15 – 25 perc

Kezdeti kötés: kb. 15 perc

Teljes kötés: 24-48 óra

Tárolás: hűvös, száraz helyen 12 hónap

Eredeti Osztrák termék. Forgalmazó: HTTP Bt. – www.kalyhasbolt.hu

