ORTNER GmbH
Hürmer Straße 36
A-3382 Loosdorf

T +43 (0) 2754 2707
F +43 (0) 2754 2708
E office@ortner-cc.at

Produktdatenblatt

Stand 09/2019

Ortner Anstriche

Produkteigenschaften

Der ORTNER Anstrich ist für verputzte und wärmeführende Oberflächen im Innenbereich geeignet und zeichnet sich besonders durch seine Risse überbrückende Eigenschaften aus. Betreffend Anwendungsbereiche, die über den Kachelofenbau hinausgehen, bitten wir im Vorfeld um Kontaktaufnahme.

Anwendung

Zum Ausführen von Anstrichen in wärmebelasteten Bereichen bis 100 °C.

Technische Daten

Anwendungstemperatur	max. 100 °C
Anmachflüssigkeit und Menge	Leitungswasser, ca. 0,9–1,3 l/kg. Bei Kennzeichnung Wasser: Anmachflüssigkeit = 1 : 1
Verbrauch	ca. 0,25 kg/m^2
Topfzeit ca.	50 min. (variiert nach Farbton)

Rechnen Sie auf stark strukturiertem Untergrund mit einem ungleich höheren Verbrauch

Verarbeitung

1. Boden und Keramik vor Beginn der Arbeiten unbedingt abdecken.
2. Trockenmasse von Hand durchmischen, dann
3. mit dem Rührwerksmischer in sauberes Leitungswasser (ca. 0,9–1,3 l je nach Nuance auf 1 kg Trockenmasse) bzw. bei gegebener Kennzeichnung mit ORTNER Anmachflüssigkeit im Verhältnis 1 : 1 mit Wasser einrühren.
4. Masse sehr intensiv durchmischen und anschließend
5. angerührte Masse 10 –5 Minuten stehen lassen und erneut durchrühren. Die fertige Anstrichmasse soll eine zähflüssige Konsistenz haben.
6. Anstrich in den Ecken mit einem Pinsel, auf den Flächen mit einem Lammfellroller gleichmäßig auftragen; gegebenenfalls Fläche nach dem ersten Auftrag kurz antrocknen lassen (keinesfalls austrocknen lassen) und nochmals streichen.
7. **Vorsicht**: Beim Anstreichen von Flächen mit angrenzenden Keramiken oder empfindlichen Oberflächen! Anstrich, welcher in die feinen Risse der Keramikglasur (Oberfläche) gelangt, verursacht nicht korrigierbare Verfärbungen. Treffen Sie entsprechende Vorkehrungen, um ein Zusammentreffen von Anstrich und Glasur (angrenzenden Oberflächen) zu verhindern.

ORTNER GmbH
Hürmer Straße 36
A-3382 Loosdorf

T +43 (0) 2754 2707
F +43 (0) 2754 2708
E office@ortner-cc.at

Wichtige Hinweise

- Untergrund trocken, staub- und fettfrei halten
- Unterschiedlich saugender Untergrund bzw. ungleich feuchtes oder saugendes Belagsmaterial kann lokale Farbunterschiede verursachen
- Bei dunklen Anstrichfarben kann es verarbeitungsbedingt zu lokalen Farbabweichungen kommen.
- Ein Vornässen des Untergrundes ist nicht erforderlich: so wenig Wasser als möglich einbringen! Verarbeitungstemperaturen > 5 °C einhalten!
- Für den Innenbereich. Vor Spritz- und Regenwasser schützen.
- Kachelöfen und gemauerte Heizflächen stets vor dem Verfugen bzw. Verputzen trocken heizen
- produktspezifische Angaben hinsichtlich Zusammensetzung, Umgang, Arbeitsschutz, Reinigung und Entsorgung sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen

Bei mit „(A)“ gekennzeichneten Nuancen unbedingt ORTNER Anmachflüssigkeit verwenden!

Lagerung

ORTNER Anstrich muss original verschlossen kühl und trocken gelagert werden. Bei einwandfreier Lagerung über 5 °C kann eine Lagerzeit von 24 Monaten gewährleistet werden.

Gewährleistung

Wir gewährleisten einwandfreie Qualität unserer Erzeugnisse. Die Richtlinien hinsichtlich der Verarbeitung beruhen auf Versuchen in unserem Werkslabor. Sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Zusicherung von Eigenschaften sein, da wir keinen wie immer auch gearteten Einfluss auf die Baustellenbedingungen und die Ausführung der Arbeit haben. Farbabweichungen und Rezepturverbesserungen vorbehalten. Abgabe nur an Ofenbau-Fachbetriebe.

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Erkenntnisse, stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.
Mit der Herausgabe einer neuen Fassung der Druckschrift verliert diese ihre Gültigkeit.